

BIGUMA ZACHO ZK 200804 DK

Bitumenbaseret fugemasse til udfyldning af fuger for fastgørelse af områder med flise- eller asfaltbelægning

Udstøbningsstemperatur: ca. 150-180°C Absolut højeste temperatur 180°C	Priming: Bitmas Primer 8	Miljø og sikkerhed: Indeholder: Bitumen MAL-kode 0-1 PR.-nr.: 874171	Afprøvninger: Produktet er testet af Vejteknisk Institut og overholder alle vejreglernes krav til type A, 25%
Smeltning: Fugemassen smeltes i termostatstyret kedel med indirekte opvarmning og mekanisk omrører. Overophedning af produktet vil medføre beskadigelse af de stabiliserende og elastificerende kunststoffer.	Fugning: Fugning må kun udføres på helt og fuldstændig tørt underlag og ved temperaturer over +5°C. Den smeltede masse skal under udstøbningen have en temperatur på 150°C og højst 180°C. Under afkøling i større fuger vil den udstøbte fugemasse synke på grund af et naturligt hærdesvind. Udfugning foretages ved at fylde $\frac{3}{4}$ op, og når fugemassen har "sat sig", skal der straks efterfyldes. Følg datablad og øvrige anvisninger!		
ZACHO Products A/S Overmarksvej 4, DK-8660 Skanderborg	Telefon: 86577222 www.zacho.dk		12 kg